




### 偶联剂 si69-50GE

<b>活性成份</b>			<p><b>性能:</b>一面与高度分散的填料如白烟等化学反应而键结, 另一面与橡胶键结, 使其在硫化后产生动态及静态的优异物性。大幅减少混炼时的粘度; 提高胶料的耐磨性及模数。</p> <p>用量: 与补强剂一起加入, 白烟量的 5-20%, 粘土和云母粉的 1.0-2.0%</p> <p>用途: 适用于轮胎、鞋底及滚筒、胶管、胶带、V 型带等; 在轮胎等橡胶制品中当耐磨剂及补强剂。</p>			<p><b>典型数据:</b></p> <p>闪点: <math>\geq 100^{\circ}\text{C}</math></p> <p>总硫含量: <math>\geq 22.5\%</math></p> <p>氯含量: <math>\leq 0.6\%</math></p> <p>密度: <math>1.08-1.09\text{g/cm}^3</math></p>	
	<p>双(三乙氧基硅丙基)-四硫化物</p> <p>化学式: <math>\text{C}_{18}\text{H}_{42}\text{O}_6\text{S}_4\text{Si}_2</math></p> <p>分子量 M.W: 538.95</p> <p>CAS 号: 40372-72-3</p> <p>EINECS 号: 254-896-5</p>						
<b>高分散母胶粒</b>	产品名称	活性含量%	颜色	过滤网(数目)	载体类型	密度 ( $\text{g/cm}^2$ ) 典型值	
	si69-50GE	50	淡黄绿色 半透明颗粒	80	EPDM/EVM	1.25	
<p>载体类型可根据客户需求而定做, 除 EDM/EVM 载体外, 也可支持丁腈橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸脂橡胶和氯醇橡胶载体。</p> <p>安全与毒性: 请参照有关产品安全资料(SDS);</p> <p>包装与储存: 25 公斤装, 聚乙烯袋内衬的纸箱; 600 公斤/托盘;</p> <p>阴凉、干燥处, 原包装密封存放 1 年。在储存过程中如果发现颗粒已完全硬化, 应停止使用。</p>							